

FOSFÁTOVAČE OCELE ZA STUDENA

ZÁKLADNÝ KOV		
	Ponorný	Striekací
Iba na oceľ	M 2033 M 2042 M 2051 + FOSGAL Urýchlovač F	S 2033 S 2042 S 2051 + FOSGAL Urýchlovač
Oceľ, Hliník, Zinok, (galvan. + žiarivé) meď, mosadz, zamak, bronz, špiater	M 2033 M 2042 M 2051 + FOSGAL Marker + FOSGAL Urýchlovač	S 2033 S 2042 S 2051 + FOSGAL Marker + FOSGAL Urýchlovač
Oceľ, Hliník, Zinok, (galvan. + žiarivé) meď, mosadz, zamak, bronz, špiater	M 2033 Al M 2042 Al M 2051 Al + FOSGAL Urýchlovač	S 2033 Al S 2042 Al S 2051 Al + FOSGAL Urýchlovač
Iba na hliník	ALUFOS M ALUFOR M+S	ALUFOS S ALUFOR M+S

Vysvetlivky

M = fosfátovač ponorný

S = fosfátovač striekací

Prvé dve číslice = teplota

Posledná číslica = koľko %-ný roztok vznikne

Poznámka

Všetky produkty sú dostupné aj v kombinovanej (fosfátovač + odmasťovač v jednom) verzii.

Napríklad

FOSGAL M 2042 = ponorný fosfátovač, funguje pri 20°C a vznikne 2 %-ný roztok na oceľový základný kov, ktorý pridávaním FOSGAL Marker-u sa stáva vhodným aj na hliníkové, zinkové a medené povrchy.

FOSGAL S 2051 Al = striekací fosfátovač, funguje pri 20°C, a vznikne %-ný roztok, ktorý je vhodným na fosfátovanie ocele, hliníka, a zinkových povrchov.